

**Тиксотропная смесь, предназначенная для ремонта мелких, до 20 мм в глубину, дефектов бетонных поверхностей и для их чистовой (финишной) отделки и защиты. Максимальная крупность зерен заполнителя – 0,63 мм.**

#### **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.**

Безусадочная быстротвердеющая высокопрочная сухая смесь тиксотропного типа, раствор после нанесения не сползает с вертикальных и потолочных поверхностей, предназначен для чистовой (финишной) отделки бетонных поверхностей. Максимальная крупность зерен заполнителя – 0,63 мм. Содержит полимерную фибру для повышения трещиностойкости. Смесь предназначена для ремонта как горизонтальных, так вертикальных и потолочных поверхностей без устройства опалубки. Рекомендуемая толщина нанесения в один проход – от 3 до 10 мм, при нанесении второго слоя – толщина до 20 мм. ВАЙТМИКС RT10 – готовый к применению материал, при смешивании с водой дает вязкий, тиксотропный, не расслаивающийся, безусадочный раствор, который, твердея, быстро набирает высокую прочность, водонепроницаемость и морозостойкость. ВАЙТМИКС RT 10 является стойким к агрессивным воздействиям материалом, предназначенным для чистовой отделки, восстановления и придания защитных свойств бетонным поверхностям. Имея pH не менее 12, материал образует пассивирующий слой для защиты стальной арматуры.

#### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.**

- ремонт и чистовая отделка бетонных и железобетонных конструкций - фундаментов, колонн, несущих балок и опорных стоек;
- ремонт небольших дефектов бетонных промышленных полов;
- ремонт неактивных трещин с раскрытием от 1 мм;
- ремонт дымовых и вентиляционных труб;
- ремонт бетонных покрытий дорог, аэродромов, парковочных зон и мостов;
- ремонт каменной и кирпичной кладки, в том числе футеровки труб и прочих сооружений;
- защита бетона и арматуры от агрессивных вод, содержащих сульфаты, сульфиды, хлориды и т.п.;
- омоноличивание стыков сборных железобетонных конструкций (опор, бетонных плит и т.п.);
- ремонт гидротехнических сооружений, ремонт бетонных поверхностей, подверженных воздействию агрессивных сред – масел, морской воды и пр.

**РАСХОД МАТЕРИАЛА.**

Для приготовления 1 куб.м раствора требуется 1800 кг сухого состава, для нанесения на площадь в 1 кв. м слоем в 10 мм – примерно 18 кг.

**Количество воды для затворения.**

Для получения раствора, обладающего гарантированными качествами, требуется 2,5 – 2,9 л воды на 20 кг смеси. Точное количество воды указано в маркировке каждого мешка на лицевой его стороне внизу (штампом) и в паспорте качества, сопровождающем каждую партию смеси.

**Упаковка, хранение и срок годности.**

Материал ВАЙТМИКС RT 10 упаковывается в водонепроницаемые мешки по 20 кг. Гарантийный срок хранения в закрытом сухом помещении в ненарушенной заводской упаковке – 9 месяцев при температуре не ниже +5°C. Не использовать материал из поврежденной упаковки.

**Температурный диапазон применения**

Материал ВАЙТМИКС RT 10 можно применять при температуре воздуха во время производства работ от +5°C до +35°C.

При низкой температуре окружающей среды (от +5°C до +10°C) прочность нарастает медленнее. Если требуется высокая ранняя прочность, то рекомендуется хранить мешки с материалом в местах, защищенных от холода; использовать горячую воду для затворения и защищать уложенный материал от холода.

Если температура окружающей среды очень высокая (выше +30°C), следует учитывать, что состав быстро схватывается и теряет подвижность. В этом случае рекомендуются следующие меры: затворять смесь в небольшом количестве, чтобы успеть ее использовать в течение 15-30 минут, хранить мешки со смесью в прохладном месте; использовать холодную воду для затворения, готовить состав в самое прохладное время суток

**ВАЖНО!** После укладки раствора защитить его от потери влаги!

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Значение показателя согласно ТУ 5745-001-09684632-2013</b>	<b>Фактическое среднее значение показателя согласно испытаниям готовой продукции *</b>
Удобоукладываемость (подвижность) растворной смеси по осадке конуса, мм	180-200	180-200
Сохраняемость подвижности, мин., при температуре 20°C	40	40-60
Прочность на сжатие в возрасте 1 суток, Мпа	-	25-30
Прочность на сжатие в возрасте 3 суток, Мпа	не менее 20	40-50
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, Мпа	не менее 60	70-80
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток, Мпа	не менее 10	12
Водонепроницаемость, атм	не менее 16	20
Морозостойкость	F250	F300
Прочность сцепления с основанием, Мпа	не менее 2,0	2,5
Линейная усадка в возрасте 28 суток, % при воздушно-влажном твердении	отсутствует	отсутствует

\* - Конкретное значение показателя приводится в паспорте качества, сопровождающем каждую партию готовой продукции

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.****Подготовка основания.**

1. Выделить участок для производства работ. По контуру ремонтируемого участка с помощью алмазного инструмента произвести обрезку старого бетона. Обрезка проводится по плоскости, перпендикулярной поверхности на глубину, не менее, чем минимальный слой укладки материала (5 мм). Контуров ремонтируемых участков не должны иметь острых углов.
2. С ремонтируемой поверхности удаляется слабый поврежденный бетон или раствор, а также цементное молоко. Делать это можно с помощью перфоратора, долота или пескоструйной установки, по углам использовать перфоратор с малой энергией удара.
3. Трещины в поверхностном слое разделать на глубину не менее 10 мм и в ширину не менее 5 мм.
4. Поверхности придать шероховатость перфоратором с зубчатой насадкой (можно игольчатым пистолетом или водопескоструйной установкой) так, чтобы образовались чередующиеся выступы и впадины глубиной 2-3 мм.
5. Непосредственно перед нанесением ремонтного состава поверхность должна быть тщательно очищена и пропитана водой. Очистку можно выполнять вручную — металлическими щетками с последующей продувкой воздухом, или механизированно — при помощи водоструйной установки.
6. Пропитку водой следует производить до полного насыщения поверхности. Рекомендуем смачивать поверхность не менее 3-х часов каждые 10-15 минут при помощи поролоновых губок, или обливания, или водоструйной установки. Можно использовать различные влагоемкие материалы — холстопршивное полотно, ветошь или картон. Ремонтируемая конструкция укрывается или обертывается намоченным материалом, а затем полиэтиленовой пленкой, и оставляется так на несколько часов.
7. Для лучшего сцепления ремонтного материала с поверхностью рекомендуется наносить адгезионный слой более жидкого ВАЙТМИКС RT10 (в маленькую емкость типа баночки берется небольшое количество приготовленного основного материала и добавляется буквально несколько миллилитров воды), Адгезивный слой наносится с помощью жесткой щетки или кисти слоем 1-3 мм непосредственно перед нанесением основного материала.

**ВАЖНО!** Все описанные процедуры по подготовке поверхности очень важны для обеспечения хорошего сцепления ремонтного состава ВАЙТМИКС RT 10 с поверхностью бетона и арматурой, и как следствие — для долговечности произведенного ремонта и всей конструкции.

**Приготовление раствора.**

1. Для приготовления ремонтных смесей тиксотропного типа ВАЙТМИКС RT10 следует использовать смесители только с принудительным перемешиванием. Небольшое количество смеси допускается приготовить с помощью дрели или перфоратора со спиральной насадкой. Не допускается ручное перемешивание или перемешивание бетономешалкой гравитационного типа.

2. Количество воды для приготовления смеси должно точно соответствовать количеству, указанному в паспорте, которым сопровождается каждая партия сухой смеси. Для 20 кг сухой ремонтной смеси ВАЙТМИКС RT10 требуется 2,8-3.0 литра воды.

3. Время перемешивания сухой строительной смеси с водой составляет не менее 4-х минут.

4. Объем замеса не должен превышать того количества смеси, которую можно использовать в течение времени сохранения подвижности (Таблица времени жизни раствора в зависимости от температуры и влажности окружающей среды также приведена в паспорте, сопровождающем партию смеси).

#### **Нанесение ремонтного раствора ВАЙТМИКС RT 10 на вертикальные поверхности.**

1. Основные работы проводятся методом «влажное по влажному», то есть требуется наносить основной ремонтный материал, не допуская высыхания «праймера».

2. Начать работу следует с «зачеканивания» разделанных трещин и углублений.

3. Не дожидаясь полного схватывания заполненных трещин, можно приступить к нанесению ремонтной смеси ВАЙТМИКС RT 10.

4. Для нанесения смеси на большие вертикальные поверхности наиболее удобно использовать специальное оборудование (торкрет-установка) или насос, методом последовательного послойного набрызга.

5. При ручном нанесении следует пользоваться прямоугольной кельмой с ручкой, расположенной примерно по центру кельмы, поскольку такая конструкция позволяет обеспечить достаточный прижим вязкой и тяжелой смеси к поверхности основания. Каждая порция смеси сначала наносится методом прижима или набрасывания с усилием, а затем сразу же растирается от центра к краям, при этом кельма каждый раз должна с усилием пройти за край разносимой смеси.

6. Приблизительно через 30-40 мин. после нанесения (когда смесь начнет слегка твердеть), разгладить поверхность нанесенного состава с помощью терка. При необходимости придать форму нанесенной смеси, это также следует делать после начала твердения. Например, если требуется сформировать угол, это можно сделать при помощи двух шпателей спустя некоторое время после нанесения.

#### **Нанесение ремонтной смеси ВАЙТМИКС RT 10 на потолочные поверхности.**

1. Для ремонта потолочных поверхностей можно пользоваться составом ВАЙТМИКС RT 10.

2. Техника нанесения аналогична описанной в разделе 3, но требует наиболее тщательного соблюдения всех рекомендаций.

3. Толщина нанесения ремонтной смеси в один проход не должна превышать 10 мм, следующий слой следует наносить сразу после начала схватывания, то есть через 20 – 40 мин.

#### **Уход за отремонтированным участком.**

Влажный уход необходим в течение 24 часов после «схватывания» раствора, что предполагает периодическое увлажнение поверхности или укрывание ее влажной мешковиной и пленкой. Допустимо использовать различные пленкообразующие составы, распыляемые на поверхность нанесенного раствора. Следует иметь в виду, что без влажного ухода прочность, водонепроницаемость, морозостойкость и прочие свойства ремонтного состава будут ниже тех, которые приведены в паспорте, сопровождающем данную партию смеси.